



BU-TYLENE PLASTO WAVE

Sealing & Adhesive
Products

Cinta Autoadhesiva de Butilo Selladora Autoprotegida con Lámina de Aluminio Extensible

DESCRIPCIÓN

Bu-tylene PLASTO WAVE es una cinta de sellado de butilo autoadhesiva con una lámina metálica de aluminio estirable reforzada. La estructura especial de aluminio de Bu-tileno PLASTO WAVE permite un alargamiento de la cinta superior al 60% en el sentido de desenrollado.

La cinta ha sido estudiada y desarrollada como accesorio para la creación de contornos de cumbreras, cóncavos y chimeneas.

CARACTERÍSTICAS

- Autoadhesiva y autosellante;
- Extensible hasta más de un 60%;
- Resistente a los rayos ultravioleta;
- Flexible, ligero, manejable, adaptable, fácil de aplicar.

USOS

Bu-tylene PLASTO WAVE es una cinta de unión ideal para sellar las conexiones entre los elementos normalmente presentes en la cubierta, como chimeneas, buhardillas, claraboyas, canalones y cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta, evitando retornos elásticos.

Bu-tylene PLASTO WAVE está disponible en los colores:

- Terracota (art. CP 192);
- Antracita (art. CP 193);
- Marrón (art. CP 194).

DIMENSIONES Y ENVASE

Longitud estándar: 5m*. Espesor estándar: 1.6 mm

Anchura estándar: 15/20/25/30/45 cm.

Diferentes longitudes y anchos están disponibles bajo pedido. Los rollos se envasan de manera individual en un envoltorio, se colocan en cajas y luego en palés.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Bu-tylene PLASTO WAVE es compatible con la mayoría de los materiales de construcción.

Las superficies sobre las que se van a colocar las cintas de



*Como consecuencia de la naturaleza de los productos y de los procesos productivos utilizados para su fabricación, las dimensiones pueden variar dentro de intervalos definidos. Para obtener más información, consultar la página web www.isoltemagroup.com.

ADHESIVOS Y SELLADORES SL

Parque Emp NEINOR Edf 9 Nave 14
28880- Meco (Madrid) –España
Telf 91 830 72 57

www.butilband.com



ays@butilband.com

BU-TYLENE PLASTO WAVE



DATOS TÉCNICOS


CARACTERÍSTICAS	VALORES	ENSAYO
Espesor estándar	1.6 mm *	-
Tipo de Compuesto / Color	Butilo / Gris	-
Propiedad de tracción	Long. 190 N/50 mm Trans. 305 N/50 mm	EN 12311-I
Allungamento a Rottura	Long. 100 % Trans. 10 %	EN 12311-I
Sólidos	100 %	-
Peel Adhesion 180°	31 N/cm	ASTM D 1000
Probe Tack Test	9 N	ASTM D 2979
Temperatura de aplicación	+5 °C / + 40 °C	-
Temperatura de servicio	- 40 °C / + 100 °C	-
TEST		
Clasificación de transporte: No aplica		
Clase de reacción al fuego: E (EN 13501 - I)		
Emisiones totales de compuestos orgánicos volátiles (COV): 30 µg/m³ (ISO 16000-6)		



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire interior, que presentan riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



Extensible hasta un 60%



Bu-tylene PLASTO WAVE deben estar secas y compactas, limpias, libres de impurezas. Ante la presencia de soportes porosos, recomendamos estabilizar la superficie.

MÉTODO DE COLOCACIÓN

Elegir la cinta de Bu-tylene PLASTOWAVE con ancho y acabado metálico más adecuado;
Desenrollar la cinta hasta alcanzar la longitud deseada;
Retirar la película de silicona que cubre la parte adhesiva y colocar la cinta en su posición;
Presionar bien para obtener la mejor adherencia del producto al soporte.

ALMACENAMIENTO

Las cualidades y las características de los materiales permanecen inalterables durante un período de tiempo muy largo.

Sin embargo, es recomendable usarlo en un plazo de los 12 meses.

Para un almacenamiento correcto, se aconseja conservar el producto en su embalaje original sin abrir y almacenarlo en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura entre + 5 °C y + 40 °C.

El almacenamiento a una temperatura superior a 50 °C puede causar dificultades para despegar el protector durante la instalación.

Resistente al hielo.



ADHESIVOS Y SELLADORES SL

Parque Emp NEINOR Edf 9 Nave 14
28880- Meco (Madrid) -España
Telf 91 830 72 57

www.butilband.com

A&S

ays@butilband.com